

TENDITALIA
I feel at home



Ed. 13 – 21/06/2023

Shantung

Visual comfort

2000 mm ca.



Visual comfort




Hi tech




Trend & design




Architectural fabrics




057



065



151



121



058



066




015



012



005



111




028



041



000



118




021



004



001



117




026



003

Shantung

Visual comfort



2000 mm ca.



Visual comfort



Hi tech



Trend & design



Architectural fabrics



340



114



115



051

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	120±5 (g/m ²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	70±5 (g/m ²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	190±10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.40±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Einflammbar
Comportamento da appeso (verticali)	Hanging behaviour (vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten (Vertical Lamellen)	(°) < 10 (mm) < 5
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Prodotto privo di formaldeide	Formaldehyde Free	Ohne Formaldehyde	Si Yes Ja
Esente da PVC e alogeni	PVC and halogen Free	PVC – und halogenfrei	Si Yes Ja
Protezione da muffe e batteri (trattamento hygieguard)	Guarantees product resistance to attacks and insurgence of bacteria and moulds	Optimaler Schutz in Feuchträumen – fungizid und bakteristatisch	Si Yes Ja

G-tot* (EN 14501)

Color	000	001	028	015	151	021	026	003	004	012	340		
<i>G-tot</i> ± 0.01	0.44	0.44	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.59		
	121	066	051	005	115	111	118	058	065	117	041	057	114
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.58	0.54	0.56	0.52	0.56	0.58

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m²K e g: 0.59) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

**g tot" value calculated considering Double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m²K; g 0.59) curtains closed

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

*Wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m² K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

Classificazione di schermatura

(EN 14501)

Performance classes

Leistungsklasse

	000	001	028	015	151	021	026	003	004	012	041	340
<i>Controllo del bagliore/Glare controle/Blendschutz</i>	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3
<i>Privacy notturna/Night privacy/Sichtschutz bei Nacht</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Contatto visivo con l'esterno/ Visual contact with outside/Durchsicht</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Utilizzazione luce diurna/ Daylight utilisation/Tageslichtnutzung</i>	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
<i>Trasmissione energetica/ Heat protection/ sommerlicher Wärmeschutz***</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	121	066	065	051	005	058	111	115	118	117	057	114
<i>Controllo del bagliore/Glare controle/Blendschutz</i>	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	3
<i>Privacy notturna/Night privacy/Sichtschutz bei Nacht</i>	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
<i>Contatto visivo con l'esterno/ Visual contact with outside/Durchsicht</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Utilizzazione luce diurna/ Daylight utilisation/Tageslichtnutzung</i>	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2
<i>Trasmissione energetica/ Heat protection/ sommerlicher Wärmeschutz***</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** vetro C (iso 14501) U= 1,2 g= 0,59

*** glass C (iso 14501) U=1,2 g=0,59

*** verglasung C (iso 14501) U=1,2 g=0,59

Per la classificazione completa secondo la norma EN 14501, vai al sito: www.tenditalia14501.com
Please click here for a complete classification according to Norm EN14501: www.tenditalia14501.com
Für die Klassifikation nach EN 14501 klicken Sie bitte hier : www.tenditalia14501.com