



Life

Visual comfort

2000 mm ca.   



Visual comfort



Hi tech



Trend & design



Architectural fabrics

052



111



116



121




005



112



011



012



015



051



001



013



062



003



131



Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breit	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati 100% Acrylic copolymer and derivatives 100% Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	105±5 (g/m ²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	15±5 (g/m ²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	120±10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.28±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable entflammbar
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt Feucht abwischbar
Prodotto privo di formaldeide	Formaldehyde Free	Ohne Formaldehyde	Si Yes Ja
Esente da PVC e alogeni	PVC and halogen Free	PVC – und halogenfrei	No No Nein
Protezione da muffe e batteri (trattamento Hygieguard)	Guarantees product resistance to attacks and insurgence of bacteria and moulds	Optimaler Schutz in Feuchträumen – fungizid und bakteristatisch	No No Nein
Conformità REACH	REACH Compliant	REACH-Verordnung	Si Yes Ja
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 5 (DIN EN ISO 105 B02)

G-tot*
(EN 14501)

Color ± 0.01

G-tot*

001	013	003	051	131	012	062	116	011	111	112	005	052	121	015
0.44	0.45	0.49	0.49	0.45	0.49	0.48	0.49	0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.45

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m²K e g: 0.59) e tende chiuse

* g tot" value calculated considering: Double-glazing, low emissivity coating, space filled with Argon, Glass Type C (U: 1.2 W/m²K and g: 0.59) and closed curtains

* wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung, Zwischernraum mit Argon gefüllt (U: 1.2 W/m² K und g 0.59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

Comportamento alla luce Behaviour to the light Lichtreflektion (EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color ± 2%	001	013	003	051	131	012	062	116	011	111	112	005	052	121	015
Riflessione luce / light reflection / Reflektion	52	50	29	15	48	10	15	8	38	18	21	15	3	19	48
Trasmissione /light transmission / Transmission	45	45	30	20	45	12	26	31	51	22	36	21	17	23	45
Assorbimento/light absorption/ Absorption	3	5	41	65	7	78	59	61	11	60	43	64	80	58	7

Classificazione di schermatura (EN 14501)

Performance classes

Leistungsklasse

	001	013	003	051	131	012	062	116	011	111	112	005	052	121	015
Controllo del bagliore/Glare controle/Blendschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privacy notturna/Night privacy/Sichtschutz bei Nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contatto visivo con l'esterno/ Visual contact with outside/Durchsicht	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Utilizzazione luce diurna/ Daylight utilisation/Tageslichtnutzung	4	4	3	2	4	2	3	2	4	1	2	1	1	1	4
Trasmissione energetica/Heat protection / sommerlicher Wärmeschutz**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

** vetro C (iso 14501) U= 1,2 g= 0,59

** glass C (iso 14501) U= 1,2 g= 0,59

** verglasung C (iso 14501) U= 1,2 g= 0,59

Per la classificazione completa secondo la norma EN 14501, vai al sito: www.tenditalia14501.com
Please click here for a complete classification according to Norm EN14501: www.tenditalia14501.com
Für die Klassifikation nach EN 14501 klicken Sie bitte hier : www.tenditalia14501.com

