



Silence

Visual comfort



2000 mm ca. 



Visual comfort



Hi tech




Trend & design



Architectural fabrics






001
2000 mm



005
2000 mm



059
2000 mm

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breit	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere fr 100% Polyester fr 100% Polyester fr
Resinatura	Coating	Beschichtung	-
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	65±5 (g/m ²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	-
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	65±5 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.15±0.02 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flamme retardant Schwer entflammbar
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt Feucht abwischbar
Prodotto privo di formaldeide	Formaldehyde Free	Ohne Formaldehyde	Si Yes Ja
Esente da PVC e alogeni	PVC and halogen Free	PVC – und halogenfrei	Si Yes Ja
Protezione da muffe e batteri (trattamento Hygienguard)	Guarantees product resistance to attacks and insurgence of bacteria and moulds	Optimaler Schutz in Feuchträumen – fungizid und bakteristatisch	No No Nein
Conformità REACH	REACH Compliant	REACH-Verordnung	Si Yes Ja
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 5 (DIN EN ISO 105 B02)

G-tot* (EN 14501)

Color	± 0.01	001	005	059
G-tot		0.47	0.50	0.62

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m²K e g: 0.59) e tende chiuse

* g tot" value calculated considering: Double-glazing, low emissivity coating, space filled with Argon, Glass Type C (U: 1.2 W/m²K and g: 0.59) and closed curtains

* wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung, Zwischernraum mit Argon gefüllt (U: 1.2 W/m² K und g 0.59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

Comportamento alla luce Behaviour to the light Lichtreflektion (EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	001	005	059
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		30	20	5
Trasmissione / light transmission / Transmission		65	12	1
Assorbimento / light absorption / Absorption		5	68	94

Comportamento al calore Behaviour to the heat Wärmereflektion (EN 410) (380-2500nm) (%)

Color	± 2%	001	005	059
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		-	-	-
Trasmissione / heat transmission / Transmission		-	-	-
Assorbimento / heat absorption / Absorption		-	-	-

Classificazione di schermatura (EN 14501)

Performance classes

Leistungsklasse

	001	005	059
Controllo del bagliore/Glare controle/Blendschutz	0	0	3
Privacy notturna/Night privacy/Sichtschutz bei Nacht	0	0	1
Contatto visivo con l'esterno/ Visual contact with outside/Durchsicht	0	0	0
Utilizzazione luce diurna/ Daylight utilisation/Tageslichtnutzung	4	2	1
Trasmissione energetica/ Heat protection/ sommerlicher Wärmeschutz**	1	0	0

** vetro C (iso 14501) U= 1,2 g= 0,59

** glass C (iso 14501) U=1,2 g=0,59

** verglasung C (iso 14501) U=1,2 g=0,59

Classe assorbimento acustico

Acoustic absorption class

Schallabsorptionsklasse

*NORMA ISO 354:2003 + NORMA ISO 11654:1998 ****

D

Coefficiente di assorbimento acustico


Acoustic absorption coefficient

Schallabsorptionskoeffizient

NORMA ISO 354:2003 + NORMA ISO 11654:1998
*Intervallo 100 – 5000 Hz ****

$\alpha_w = 0,45$

ASSORBIMENTO ACUSTICO • ACOUSTIC ABSORPTION • SCHALLABSORPTIONSFÄHIGKEIT



*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori <30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie «opaca»; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie «normalmente brillante»; valori >70 indicano una superficie «molto brillante»

*** measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values <30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an «opaque» surface rating; values between 30 and 70 indicate a «very bright» surface

*** reflektometerwert bei 60°: wert <30 (Glanz Zahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung «matt/stumpf», Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung «normal glänzend», Werte >70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer «hoch glänzend» Oberfläche

Per la classificazione completa secondo la norma EN 14501, vai al sito: www.tenditalia14501.com

Please click here for a complete classification according to Norm EN14501: www.tenditalia14501.com

Für die Klassifikation nach EN 14501 klicken Sie bitte hier : www.tenditalia14501.com